REYDER®
RESINAS Y DERIVADOS

# COLOFONIAS

## REYDER DP 80
Hoja Técnica de Producto

### DESCRIPCIÓN

COLOFONIA DP 80 es una resina de colofonia de goma desodorizada, con muy baja tendencia a la cristalización, obtenida de pino Elliottii.

### APLICACIONES

Por su excelentes condiciones de no cristalización y su bajo color, COLOFONIA DP 80 es utilizada en aplicaciones de ceras depilatorias, y como resina taquificante en ciertos adhesivos hotmelt y base acuosa.

También encuentra aplicaciones en encolantes para papel, compuestos de caucho, y pinturas de demarcación de calles.

Se sugiere realizar pruebas para determinar la cantidad

### SOLUBILIDAD

Excelente compatibilidad con solventes (Alcoholes, alifáticos, nafténicos y aromáticos), elastómeros (SBS, SIS), copolímeros EVA, ceras (parafínicas, Fisher Tropsh; sintéticas), y otros componentes típicos de adhesivos hot-melt y base solvente.

### VIDA ÚTIL

24 meses desde la fecha de manufactura, en envase original sin abrir.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

**Datos de control de Calidad** (Determinados en cada lote)

| | |
|---|---|
| Apariencia | Translúcida |
| Punto de Ablandamiento (R&B; °C) | Min. 73 |
| Color Gardner (50% Tolueno) | Max. 5 |
| Acidez (mg KOH/gr) | 130-150 |

Test de Cristalización (5gr de Colofonia+5ml de Acetona en tubo de ensayos a 25°C, sin agitación)

| | |
|---|---|
| 2 horas (mm) | 0 |
| 24 horas (mm) | Max. 5 |

**Otras características** (Determinadas regularmente)

| | |
|---|---|
| Cenizas (%) | Max. 0.01 |
| Índice de Saponificación | 165 - 175 |

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

COLOFONIA DP 80 se debe almacenar en envases sellados, ya que el producto es sensible a la exposición con aire, luz o altas temperaturas.

### PACKAGING

COLOFONIA DP 80 está disponible en bolsas de 25 Kg.

### INFORMACIÓN COMERCIAL

| | **Planta Industrial** | **Oficinas Comerciales** |
|---|---|---|
| Dirección | St. Labhras S.A.<br>Planta Industrial Y depocito:<br>Urano 1777 - Barrio Santa Catalina,<br>9 de Abril, Esteban Echeverria.<br>Prov Bs. As. | |
| Teléfonos | (03446) 49 3155 | Fijo: 54 (11) 4693-6350 / 6541 |
| | (03446) 49 3232 | Cel.: 54 (911) 6337-2742 |
| Dirección de Correo Electrónico | spopika@reyder.com.ar | ventas@reyder.com.ar |

DISCLAIMER

Esta hoja técnica contiene información basada en nuestros análisis de laboratorio. Reyder no asume ninguna responsabilidad en relación a la aplicación particular de estos productos por parte del usuario final. Recomendaciones sobre la utilización del producto son a titulo informativo. Dichas recomendaciones no eximen al cliente de llevar a cabo las pruebas necesarias ya que la aplicabilidad del producto depende de las características de cada proceso. El usuario de estos productos es el responsable de cumplir con las leyes y regulaciones vigentes, incluyendo derechos de propiedad intelectual.

La información proporcionada representa valores típicos, los métodos se encuentran a disposición del cliente.