REYDER®
RESINAS Y DERIVADOS

COLOFONIAS

REYDER GR
Hoja Técnica de Producto

DESCRIPCIÓN

REYDER GR es una resina de colofonia de goma con baja tendencia a la cristalización, obtenida de pino Elliottii.

APLICACIONES

Por su excelentes condiciones de no cristalización y su bajo color, REYDER GR es utilizada en apli-caciones de ceras depilatorias, y como resina taquificante en ciertos adhesivos hotmelt y base acuosa.

También encuentra aplicaciones en encolantes para papel, compuestos de caucho, y pinturas de demarcación de calles.

Se sugiere realizar pruebas para determinar la cantidad más apropiada para cada caso específico.

SOLUBILIDAD

Excelente compatibilidad con solventes (Alcoholes, alifáti cos, nafténicos y aromáticos), elastómeros (SBS, SIS), co-polímeros EVA, ceras (parafínicas, Fisher Tropsh; sintéti cas), y otros componentes típicos de adhesivos hot-melt y base solvente.

VIDA ÚTIL

24 meses desde la fecha de manufactura, en envase origi-nal sin abrir.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Datos de control de Calidad (Determinados en cada lote)

Apariencia	Translúcida
Punto de Ablandamiento (R&B; °C)	70 -80
Color Gardner (50% Etanol)	Max. 7
Acidez (mg KOH/gr)	160-170

Test de Cristalización (5gr de Colofonia+5ml de Acetona en tubo de ensayos a 25°C, sin agitación)

2 horas (mm)	0
24 horas (mm)	Max. 5

Otras características (Determinadas regularmente)

Cenizas (%)	Max. 0.01
Índice de Saponificación	170 - 175
Color USDA	WW

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

REYDER GR se debe almacenar en envases sellados, ya que el producto es sensible a la exposición con aire, luz o altas temperaturas.

PACKAGING

REYDER GR está disponible en bolsas en rafia de 25 Kg, bolsas kraft formato block de 25 Kg, tambores galvanizados de 250Kg y colofonia fundida a granel.

INFORMACIÓN COMERCIAL

	Planta Industrial	Oficinas Comerciales
Dirección	St. Labhras S.A. Planta Industrial Y Deposito: Urano 1777 Barrio Santa Catalina, 9 de Abril, Esteban Echeverria. Prov. Bs. As.	
Teléfonos	Fijo: 54(11)4693-6350 / 6541	
Dirección de Correo Electrónico	spopika@reyder.com.ar	ventas@reyder.com.ar

DISCLAIMER

Esta hoja técnica contiene información basada en nuestros análisis de laboratorio. Reyder no asume ninguna responsabilidad en relación a la aplicación particular de estos productos por parte del usuario final. Recomendaciones sobre la utilización del producto son a titulo informativo. Dichas recomendaciones no eximen al cliente de llevar a cabo las pruebas necesarias ya que la aplicabilidad del producto depende de las características de cada proceso. El usuario de estos productos es el responsable de cumplir con las leyes y regulaciones vigentes, incluyendo derechos de propiedad intelectual.

La información proporcionada representa valores típicos, los métodos se encuentran a disposición del cliente.